














CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO DI SPORCO TYPE OF STAIN	DETERGENTE O SOLVENTE CONSIGLIATO TYPE OF DETERGENT OR SOLVENT ADVISED		
	BASE ALCALINA ALKALINE BASE	BASE ACIDA ACID BASE	SOLVENTE SOLVENT
	CANDEGGINA BLEACH	ACIDO MURIATICO MURIATIC ACID	BENZINA+ACETONE+TRIELINA BENZENE-ACETONE-TRIELIN
GOMMA - PNEUMATICO RUBBER			
BIRRA-VINO-GELATO- CAFFÈ-COCA COLA BEER-WINE-ICE CREAM- COFFEE-COCA COLA			
RESINE O SMALTI PAINTS			
LAMPOSTIL-PENNARELLO-INCHIOSTRI FELT TIP PENS-INKS			
GRASSI VEGETALI E ANIMALI VEGETABLE AND ANIMAL FATS			
OLI MECCANICI GREASE FROM MACHINES			
DEPOSITI CALCAREI CALCAREOUS RESIDUALS			
MACCHIE DA RUGGINE RUST STAINS			

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO SINGLE - FIRED WALL TILES

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZED TILE	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%
SPESSORE THICKNESS	ISO 10545/2	formato 10x10 ± 10%	± 5%
		formato 15x15 ± 5%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	6% < E ≤ 10%	8%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545/4	> 18 N/mm ²	> 25 N/mm ²
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
CESSIONE PIOMBO Pb LEAD RELEASE	EN ISO 10545/15	Pb < 0,8 mg/dm ²	Pb 0,2 mg/dm ²
CESSIONE CADMIO Cd CADMIUM RELEASE	EN ISO 10545/15	Cd < 0,07 mg/dm ²	Cd 0,0 mg/dm ²

BICOTTURA DOUBLE - FIRED WALL TILES

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZED TILE	ISO 10545/2	l ≤ 12 cm: ± 0,5%	± 0,4%
		l > 12 cm: ± 0,3%	± 0,2%
SPESSORE THICKNESS	ISO 10545/2	± 10%	± 5%
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,3%
ORTOGONALITÀ WEDGING	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,3%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	> 10%	> 10%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545/4	per spessore ≥ 7,5 mm > 15 N/mm ²	> 22 N/mm ²
		per spessore < 7,5 mm > 12 N/mm ²	> 22 N/mm ²
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE >4 CLASS >4

	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZED TILE	ISO 10545/2	$l \pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
SPESSORE THICKNESS	ISO 10545/2	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,4\%$
ORTOGONALITÀ WEDGING	ISO 10545/2	$\pm 0,6\%$	$\pm 0,5\%$
PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,4\%$
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	$0,5\% < E \leq 3\%$	$0,5\% < E \leq 3\%$
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10545/4	$\geq 27 \text{ N/mm}^2$	$> 38 \text{ N/mm}^2$
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANCE TO CRAZING	ISO 10545/11	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 5 CLASS 5
DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	EN 101	> 5	> 5

LA RIPRODUZIONE DEI COLORI È APPROSSIMATIVA.
 COLOUR REPRODUCTION APPROXIMATE.

LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI
 SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO,
 PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
 THE TABLES WITH THE DATA REFERRING TO BOX CONTENT AND PACKAGING WEIGHT
 HAVE BEEN UPDATED AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.



progetto e comunicazione



ufficio marketing **ABK** & Direfarecreare.it

